

時代を超えて使われ続ける!!

トタン・金属等の防錆

防蝕

# 精製コールタール

# Coal Tar

用途

各種鉄鋼製品の防蝕用として

使用方法

基本的には原液をそのまま使用  
[刷毛塗り・ローラー塗り]

\*粘度が高く、塗りにくい場合はラッカーうすめ液で希釈。  
製品に対して5%程度まで。



刷毛塗り



ローラー塗り

標準塗布量

100~150 g/m<sup>2</sup>

容量	塗り面積	タタミの広さで
2.5kg	17~25m <sup>2</sup>	約10枚~15枚
16kg	107~160m <sup>2</sup>	約65枚~97枚



色: クロ

NET 16kg・2.5kg  
危険物第四類 第三石油類

コールタールとは、コークスを製造する時に石炭を乾留して得られる副産物の1つ。黒い色の液体で芳香族化合物の持つ独特の臭気があります。石炭系のコールタールと石油系のアスファルトは外見は似るものの性質や用途は別物なので使い分けが必要。