

■ クレオトップ[®] 防腐性能

試験方法:防腐性能試験表面処理用(JIS K 1571) 実施機関:奈良県森林技術センター		
試験体	供試菌名	質量減少率%
処理試験体	オオウズラタケ	2
	カワラタケ	0
無処理試験体	オオウズラタケ	51
	カワラタケ	22
判定:合格(JIS K 1571性能基準:質量減少率3%以下)		



■ クレオトップ[®] 防蟻性能

防蟻性能試験表面処理用(JIS K 1571) 実施機関:一般社団法人建築研究協会	
試験体	質量減少率%
処理試験体	1.1
無処理試験体	29.4
判定:合格(JIS K 1571性能基準:質量減少率3%以下)	

