

**高性能**

低臭性：クレオソートのような強烈な臭気がありません

安全性：クレオソートに代わる安全な木材防腐剤

# 木材防腐剤

クレオトップ

トリアゾール系

(防腐・防虫・防カビ薬剤をベースとした瀝青系油剤)



株式会社 吉田製油所

# クレオソートに代わる新時代の木材防腐剤。 落ち着いたブラウンに仕上がります。 屋外でも色あせしにくく、長期間ご使用いただけます。

## 用途

木柵・杭・木柵・支柱・板塀・ウッドデッキ等、屋外の木製製品の防虫・防腐。

## 使用方法

塗装しようとする木製製品は、事前によく乾燥させて下さい。

- ① 塗装面のゴミ・ホコリ・汚れをよくふき取って下さい。
- ② ニス・ペンキ等の古い塗膜は、サンドペーパー等で完全に削り落として下さい。
- ③ 油性用の刷毛を使って、容器のふちで刷毛の濡れ具合を調整しながら塗布して下さい。二回塗りを行う場合は、一回目を塗り終えてから三時間以上乾燥させて、二回目を塗布して下さい。
- ④ 使い終わった刷毛は、新聞紙等で余分な本剤をふき取り、塗装用シンナー等で洗い落として下さい。

## 標準使用量

1 m<sup>2</sup>当たり 300ml 〈二回塗り〉

## 乾燥時間

約 24 時間。乾燥中の気候条件によって変化します。

二回塗りの場合には 3 時間以上乾燥させてから二回目を塗布して下さい。

木材の樹種、材質によっては、着色具合が違います。  
全面塗布する前にご確認ください。

色 ● ブラウン 荷姿：1L 2.5L 7L 16L 200L  
● クリア 荷姿：1L 2.5L 16L

## ※クレオトップは、クレオソート油を一切使用しておりません。

(社)日本しろあり対策協会会員・(社)日本木材保存協会会員

特約販売店



製造元  
株式会社 吉田製油所

本 社 東京都台東区上野3-22-8新ジイドビル 電話 03-3834-4171  
FAX 03-3831-4171  
川崎工場 神奈川県川崎市川崎区浮島11-2 電話 044-288-5522  
FAX 044-277-7721



弊社川崎工場は、国際規格ISO9001の認証を取得しております。