

油性

木材防腐剤

グリーン



【屋外専用木材防腐防虫剤】

用途：防腐処理木材の
木口・切断面の防腐・防虫

ご使用量

- ・木口にたっぷりしみこませて下さい。
- ・300～500mL/m²
(2回塗り)



株式会社 吉田製油所



特長

- ◎ 高い浸透性・優れた防腐防虫効果を発揮します。
- ◎ 緑色の防腐処理木材の木口や切断面に最適です。
- ◎ 乾燥後は、臭いが残らないので安心して使えます。
- ◎ 木材の腐れやすい部分の保護にご使用下さい。

用途・使用箇所

防腐処理木材の切断面、ほぞ穴等の加工部の防腐防虫処理

- ◎ ウッドデッキ・ラティスフェンス等の屋外木材製品。
- ◎ 木材の状態・材質によって、仕上がり具合が異なることがあります。

使用方法

- ① 塗布面のゴミ・ホコリ・カビ汚れ等を除去して下さい。
- ② ニス・ペンキ等の古い塗膜はサンドペーパー等で完全に削り落として下さい。
- ③ 湿っている場合は水分を乾燥後、油性用の刷毛で塗布して下さい。
塗布する木材の材質等によっては、着色具合に差が出る場合がありますので1回塗布して十分に浸透したら、2回目は色調に注意しながら塗布して下さい。
- ④ 塗り替えは1年ごとに行うことをお勧めします。
- ⑤ 使い終わった刷毛は、新聞紙等で余分な本剤を拭き取り、塗料用シンナーで洗い落として下さい。

標準塗布量

- ◎ 耐久性を持たせるために2回塗りをお勧めします。
300~500mL/m² <2回塗り>

乾燥時間

約24時間。乾燥中の気候条件によって変化します。
2回目の塗布は3時間以上乾燥させてから塗布して下さい。

注意事項

塗布の際は、缶裏面の使用上の注意を良く読んでご使用下さい。

入れ目

石油缶15L、角缶4L、角缶1L

(社)日本しろあり対策協会会員・(社)日本木材保存協会会員



製造元
株式会社 吉田製油所

本 社 東京都台東区上野3-22-8新ジイドビル 電話 03(3834)4171
FAX 03(3831)4171
川崎工場 神奈川県川崎市川崎区浮島町11-2 電話 044(288)5522
FAX 044(277)7721



弊社川崎工場は、国際規格ISO9001の認定を取得しております。