

防腐 防虫 防カビ

木材防腐剤

水性クレオトップ

用途

- 木柵・ウッドデッキ・ラティスフェンス・杭・板塀
支柱等の屋外・屋内用木製品

特長

- 屋外・屋内用の水性木部保護用塗料です。
- 木目を生かす半透明仕上げです。
- 防虫・防腐・防カビ効果に優れています。



水性

乾燥時間
約2時間
(20℃)
↑↑↑



ハケ洗い液

水

塗り面積
(2回塗り)



2L

タタミ約5~6枚分
約8~10㎡/缶

14L

タタミ30~42枚分
約50~70㎡/缶

ライトブラウン

ブラウン

ブラック

《塗り板見本》

※仕上がりは木材の種類によって異なります。



製造元
株式会社

吉田製油所

木材防腐剤 水性クレオトツプ

防腐

防虫

防カビ

特長

- ◎屋外・屋内用の水性木部保護用塗料です。
- ◎木目を生かす半透明仕上げです。
- ◎防虫、防腐、防カビ効果に優れています。

用途

- 木柵・ウッドデッキ・ラティスフェンス・杭・板塀・支柱等の屋外・屋内用木製品

使用方法

- 使用前に中身を良く混ぜて均一にしてください。
- 塗装前のホコリ、汚れ、油分、カビ等を取ってください。
- ニスやペンキなどの古い塗膜はサンドペーパー等で完全に削り落としてください。
- 薄めずに原液のままお使いください。
- 水性塗料用のハケを使い、木目に沿って均一に塗り広げて下さい。1回目を塗ってから2時間以上(20℃)乾燥させた後に2回目を木目に沿って均一に重ね塗りしてください。
- 使い終わったハケや用具は新聞紙等で余分な塗料をふき取り、水で洗ってください。
- 残った塗料はしっかりとフタをし、直射日光を避け、また凍結しないよう注意して保管してください。
- 噴霧器による塗装は出来ません。

成分

- 合成樹脂(アクリル)、顔料、防虫剤、防腐剤、防カビ剤、水

乾燥時間

- 2時間(20℃)

標準使用量

- 1回当たりの標準使用量 200~250ml(2回塗り) 表面の粗い木材は使用量が増えます。

注意事項

- 取扱い中は直接皮膚に触れないように注意し、保護手袋、保護メガネ、保護マスクを着用してください。
- 塗料が衣服に付いた場合、簡単に取れません。汚れても良い服装で作業してください。
- 雨の日や、気温が5℃以下の時には使用しないでください。
- 乾燥した木材に使用してください。
- 塗料が動物や植物にかからないように、また池、河川、井戸等に入らないよう注意してください。
- 幼児の手の届かない場所に保管してください。また購入時と違う容器に保管しないでください。
- 残った塗料はしっかりとフタをし、直射日光を避け、また凍結しないよう注意して保管してください。
- 下地により表示上の色と塗装時の色が異なる場合があります。ためし塗りをして確認することをお勧めします。
- 使用後は手洗い、うがいを行ってください。
- 木材塗装以外の用途には使用できません。

応急処置

- 気分が悪くなった場合は、直ちに作業を中止し空気がきれいな場所で安静にしてください。
- 目に入った場合は、直ちに大量の水で十分洗い流してください。必要に応じて医師の診察を受けてください。
- 誤って飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けてください。
- 皮膚に付着した場合は、直ちに石鹸と水でよく洗ってください。

(社)日本しろあり対策協会会員・(社)日本木材保存協会会員



製造元
株式会社 吉田製油所

本社 東京都台東区上野3-22-8新ジイビル 電話 03(3834)4171
FAX 03(3831)4171
川崎工場 神奈川県川崎市川崎区浮島町11-2 電話 044(288)5522
FAX 044(277)7721



弊社工場は、国際規格ISO9001認証を取得しております。

代理店