

# 高級速乾タールペイント

## SUPER BLACK スーパーブラック

### トタン・金属等の防錆 / 防食 / 防水

#### 用途

- 各種鉄鋼製品の防蝕、鑄鉄管、鉄管、マンホールトタン屋根等。

色 : クロ

#### 使用方法

- 基本的には原液をそのまま使用。  
刷毛塗り・ローラー塗り

\* 粘度が高く、塗りにくい場合は

ラッカーうすめ液もしくはクレオソート油Rで希釈。  
製品に対して5%程度まで。



NET 16kg・2.5kg  
危険物第四類 第2石油類  
(非水溶性液体)


- 従来のコールタールに比べ乾燥が早い。  
(指触乾燥 約2時間) 完全乾燥約1週間。
- 低粘度ですので、作業性が良い。
- 薄塗りを重ね塗りしていただく事をお勧めします。

標準塗布量 :  
100~150g/m<sup>2</sup>  
密度 :  
1.14(25/4℃)

容量	塗り面積	タタミの広さで
2.5kg	15~25m <sup>2</sup>	約9枚~15枚
16kg	96~160m <sup>2</sup>	約58枚~96枚

販売元

製造元

 株式会社 吉田製油所  
本社 東京都台東区上野3-22-8  
新ジイドビル  
TEL 03 (3834) 4171  
FAX 03 (3831) 4171