

スーパー

防虫

防腐

防カビ

撥水

ウッドステイン

日本建築学会材料規格
JASS 18 M-307 木材保護塗料 規格適合品

防虫
防腐に
優れている

耐候性が
高い

屋外用木部・ログハウス
ウッドデッキ・フェンス等に



16L
4L (4缶入り)
0.7L (8缶入り)

製造元 株式会社 吉田製油所

■ 色見本 ※実際の色味とは異なる場合があります。クリアもございます。クリアの単独使用は避け下塗りとしてご使用ください。



ホワイト(16Lのみ)



ピニー



カスター



チーク



オリーブ



マホガニ



ウォルナット



エポニ

スーパーウッドステイン



日本建築学会材料規格 JASS 18 M-307 木材保護塗料 規格適合品

●特長

1. 木材の防虫、防腐、防カビ、撥水効果に優れています。
2. 木部に浸透して塗膜を造らないため、ハガレやフクレがありません。
3. 塗料の広がりが高く、作業性に優れています。
4. 木目を強調し、美しく仕上がります。
5. 粘度が低く、塗布しやすいです。

●使用箇所

- ・屋外木部
ウッドデッキ・フェンス・ガーデニング用品・木製ドア・羽目板・戸袋・窓枠・窓格子・雨戸・下見板・門扉・外壁・支柱・破風板・ログハウス等。

●塗装方法

工程	材料・使用方法	使用量	乾燥時間	備考
素地調整	サンドペーパー・ブラシ・布等			ゴミ・ホコリ除去・清掃
下塗り	スーパーウッドステイン・ハケ塗り	50~80mL/㎡	4~8 時間 (20℃)	
上塗り	スーパーウッドステイン・ハケ塗り	50~80mL/㎡	12~24 時間 (20℃)	

※色ムラを防ぐ為には、スーパーウッドステイン クリアを下塗りしてください。

●JASS 18 M-307 について

下記の通り、日本建築学会材料規格 JASS 18 M-307 に適合しています。

試験項目	規格内容	成績	試験機関
容器中での状態	かき混ぜたとき、堅い塊がなくて一様になるものとする。	合格	一般財団法人 日本塗料検査協会
塗装作業性	塗装作業に支障があってはならない。	合格	
乾燥時間(h)	16以内	合格	
塗膜の外観	塗膜の外観が正常であるものとする。	合格	
促進耐候性	480時間の照射で、ふくれ・割れ・はがれがなく、色の変化の程度が見本品と比べて大きくないものとする。	合格	
かび抵抗性	試験体の接触した部分に菌糸の発育が認められないこと。	合格	

※公共建築物から一般住宅まで幅広く使用できます。

●容量(荷姿) 16L・4L・0.7L

危険物第4類第2石油類危険等級Ⅲ

(公社)日本木材保存協会会員・(公社)日本しろあり対策協会会員

 製造元
株式会社 吉田製油所

本社 東京都台東区上野3-22-8新ジイドビル お問い合わせ先 03(3834)4171
FAX 03(3831)4171
川崎工場 神奈川県川崎市川崎区浮島町11-2 電話番号 044(288)5522
FAX 044(277)7721



弊工場は、国際規格ISO9001認証を取得しております。



<https://www.yds.co.jp>

販売代理店

2019.10.3000