

■ 水性クレオトップ 防腐性能

防腐性能試験表面処理用(JIS K 1571) 実施機関:奈良県森林技術センター		
試験体	供試菌名	質量減少率%
処理試験体	オオウズラタケ	2
	カワラタケ	0
無処理試験体	オオウズラタケ	51
	カワラタケ	22

判定:合格(JIS K 1571性能基準:質量減少率3%以下)



株式会社吉田製油所

■ 水性クレオトップ 防蟻性能

防蟻性能試験表面処理用(JIS K 1571)

実施機関:一般社団法人建築研究協会

試験体	質量減少率%
処理試験体	1.6
無処理試験体	29.4

判定: **合格 (JIS K 1571性能基準:質量減少率3%以下)**



株式会社吉田製油所

■ 水性クレオトップ かび抵抗性

試験方法:日本建築学会材料規格 JASS M-307

木材保護塗料 かび抵抗性

実施機関:地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター

試験菌	試験結果
<i>Cladosporium sphaerospermum</i> NBRC 6348 <i>Aureobasidium pullulans</i> NBRC6353 <i>Chaetomium globosum</i> NBRC 6347	0

判定:合格(0:試料又は試験片の接した部分に菌糸の発育が認められない。)



株式会社吉田製油所