

木材防腐剤の性能比較

株式会社吉田製油所

性能評価項目	クレオソート油 R	クレオトップ	水性クレオトップ
防腐性能 室内 *1	合格	合格	合格
防腐性能 野外 *2	塗布 2 回	耐久比 2	耐久比 2
	浸漬 1 時間	耐久比 2	耐久比 3
防蟻性能 室内 *3	合格	合格	合格
かび抵抗性 *4	未実施	合格	合格
臭気	刺激臭	溶剤臭	微臭

*1 「JIS K 1571 木材保存剤」に規定された、木材腐朽菌による腐朽に対する抵抗性を評価する試験

*2 「JIS K 1571 木材保存剤」に規定された、木杭に防腐剤を塗って土壌に埋め、劣化を評価する試験。

耐久比は処理杭の耐用年数が無処理杭の何倍になったかを表す。

*3 「JIS K 1571 木材保存剤」に規定された、シロアリに対する抵抗性を評価する試験。

*4 「JASS 18 M-307 木材保護塗料」に規定された、かびに対する抵抗性を評価する試験。



クレオトップ



水性クレオトップ