

吉田製油所最強の防腐剤

防腐 防虫(白アリ) 防カビ

木材防腐剤

クレオトップ

用途

- ウッドデッキ・木製フェンス・杭・木柵・板塀・支柱等の屋外木部

特長

- 屋外で使われる木材の耐久性を向上させます。
- 木目を生かす半透明仕上げです。
- 防腐・防虫(白アリ)・防カビ効果に優れています。



乾燥時間
約24時間
(20°)
↑↑↑

ハケ洗い液
ペイント
うすめ液

塗り面積
(2回塗り)

1L	2.5L	7L	16L
タタミ約3枚分 約5~6m ² /缶	タタミ約8~9枚分 約13~15m ² /缶	タタミ約23~26枚分 約38~43m ² /缶	タタミ約52~57枚分 約85~95m ² /缶



クリア

ブラウン

《塗り板見本》

※仕上がりは木材の種類によって異なります。



製造元
株式会社 吉田製油所

木材防腐剤

防腐

防虫

防カビ

クレオトップ

用途

- ウッドデッキ・木製フェンス・杭・木柵・板塀・支柱等の屋外木部

特長

- 屋外で使われる木材の耐久性を向上させます。
- 木目を生かす半透明仕上げです。
- 防腐・防虫(白アリ)・防カビ効果に優れています。

使用方法

- 使用前に中身を良く混ぜて均一にしてください。
- 塗装前に塗る面のホコリ、汚れ、ヤニ、油分、カビ等を取ってください。
- ニスやペンキなどの古い塗膜はサンドペーパー等で完全に削り落としてください。
- 薄めずに原液のままお使いください。
- 油性塗料用のハケを使い、木目に沿って均一に塗り広げてください。1回目を塗ってから3時間以上(20°C)乾燥させた後に2回目を重ね塗りしてください。
- 使い終わったハケや用具は新聞紙等でふき取り、ペイントうすめ液で洗ってください。
- 残った本剤はしっかりとフタをし、直射日光を避けて保管してください。
- 飛散防止及び、樹脂による目詰まりを起こす可能性が有る為、噴霧器による吹き付けはしないでください。

成分

- 合成樹脂・有機溶剤・木材用防腐剤・木材用防虫剤・防カビ剤・その他添加剤

乾燥時間

- 24時間(20°C)

標準使用量

- 1㎡あたりの標準使用量 180mL(2回塗り)。表面の粗い木材は使用量が増えます。

性能データ

防腐性能試験表面処理用(JIS K 1571) 実施機関:奈良県森林技術センター		
試験体	供試菌名	質量減少率(%)
処理試験体 (クレオトップ塗布)	オオズラタケ	2
	カワラタケ	0
無処理試験体	オオズラタケ	51
	カワラタケ	22

判定:合格(JIS K 1571性能基準:質量減少率3%以下)

防蟻性能試験表面処理用(JIS K 1571) 実施機関:一般財団法人建築研究協会	
試験体	質量減少率(%)
処理試験体(クレオトップ塗布)	1.1
無処理試験体	29.4

判定:合格(JIS K 1571性能基準:質量減少率3%以下)

かび抵抗性試験(日本建築学会材料規格JASS M-307) 実施機関:地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター	
試験菌	試験結果
<i>Cladosporium sphaerospermum</i> NBRC 6348 <i>Aureobasidium pullulans</i> NBRC 6353 <i>Chaetomium globosum</i> NBRC 6347	0

判定:合格(0:試料又は試験片の接した部分に菌糸の発育が認められない)

製造元



株式会社

吉田製油所

本社 東京都台東区上野3-22-8 THE PORTAL御徒町 お問い合わせ先 03(3834)4171

FAX 03(3831)4171

川崎工場 神奈川県川崎市川崎区浮島町11-2

電話番号 044(288)5522

FAX 044(277)7721



弊社工場は、国際規格ISO9001認証を取得しております。

<https://www.yds.co.jp>



代理店