

屋外専用木材防腐剤 クレオソート油R

家庭用品規制法に適合しています。
JIS K 1570の品質基準に適合しています。



こげ茶色



特長

- 色調はこげ茶色の仕上がり
- 高い使用実績
- 優れた木材への浸透性
- 高性能な木材防腐防虫（シロアリ等）効果
- 当製品は家庭用品規制法に適合しています
- 当製品で防腐処理した木材は家庭用品規制法に適合します

【屋外専用木材防腐剤】

用途:木杭・木柵・板塀・支柱・木棚等、屋外木部の防腐・防虫

※独特の刺激臭があるため住居(床下)やその周辺など臭いが問題になる場所には絶対に使わないで下さい。

 吉田製油所

成分 石炭の乾留から得られるクレオソート油から、家庭用品規制法により規制された3物質（ベンゾ[a]ピレン、ベンゾ[a]アントラセン、ジベンズ[a,h]アントラセン）を規制値（10ppm）以下まで大幅に削減した環境配慮型のクレオソート油です。家庭用品規制法に適合しています。

用途 屋外専用木材防腐剤
木杭・木柵・板塀・支柱・木棚等屋外木部の防腐・防虫（シロアリ等）。

注意 木材の種類により着色に差が出る場合があります。
クレオソート油Rの上には色移りしますので他の塗料は塗らないで下さい。
※独特の刺激臭があるため住居（床下）やその周辺など臭いが問題になる場所には絶対に使わないで下さい。

使用方法 塗布・浸漬・注入

標準塗布量 170g/m²（2回塗り）
木材の種類、表面状態により異なります。

乾燥性 24時間（20℃）目安
乾燥時間は気温や湿度で異なります。

防腐効力 クレオソート油Rの防腐防蟻性能試験（表面処理）
下記の通り、質量減少率が3%未満であり、JIS K 1571に定める防腐防蟻性能基準を満たしています。

室内防腐性能試験結果（表面処理）

試験体	供試菌	質量減少率(%)
		平均
クレオソート油R 表面処理試験体	オオウズラタケ	0.9
	カワラタケ	1.7
無処理試験体	オオウズラタケ	49.4
	カワラタケ	16.6

試験機関：奈良県森林技術センター
試験方法・性能基準：JIS K 1571に準拠。

室内防蟻性能試験結果（表面処理）

試験体	死虫率(%)	質量減少率(%)
	平均	平均
クレオソート油R 表面処理試験体	100	2.0
無処理試験体	5.2	40.5

試験機関：京都大学生存圏研究所
試験方法・性能基準：JIS K 1571に準拠。

製品・荷姿

容量	塗り面積（二回塗り）	JANコード
14kg 入り	77～91m ² （タタミ約51～61枚分）	4932292007237
6.5kg 入り	37～40m ² （タタミ約22～25枚分）	4932292007244
2kg 入り	11～13m ² （タタミ約7～8枚分）	4932292007251
0.7kg 入り	3～4m ² （タタミ約2～3枚分）	4932292007268

ご使用の際は、製品に記載されている注意事項をよく読んでご使用ください。
より詳細な内容が必要な場合は、安全データシート（SDS）をご参照ください。



製造元
株式会社 吉田製油所

本社 東京都台東区上野3-22-8新ソイドビル 電話 03(3834)4171 FAX 03(3831)4171
川崎工場 神奈川県川崎市川崎区浮島町11-2 電話 044(288)5522 FAX 044(277)7721



弊社工場は、国際規格ISO9001認証を取得しております。

特約代理店