

屋外専用木材防腐・防虫剤

油性



木材防腐剤

グリーン

用途：防腐処理木材の切断、穴開け、加工により
露出した無処理部分の防腐・防虫

切断した部分

穴を開けた部分



- 防腐処理された木材でも中まで薬剤が行き届かないため、切断したり、穴を開けると色のついていない無処理部分が現れます。木材防腐剤グリーンで補修しましょう!!

標準使用量
300~500mL/m²
(2回塗り)

乾燥時間
約24時間
(20℃)

色
緑

木材防腐防虫剤

木材防腐剤

油性



特長

- ◎ 高い浸透性・優れた防腐防虫効果を発揮します。
- ◎ 緑色の防腐処理木材の切断面、加工面の補修に最適です。
- ◎ 乾燥後は、臭いが残らないので安心して使えます。
- ◎ 木材の腐りやすい部分の保護にご使用下さい。

用途・使用箇所

防腐処理木材の切断、穴開け、ほぞ、仕口、継手等の加工により露出した未処理部分の防腐防虫処理

- ◎ ウッドデッキ・フェンス等の屋外木製品。
- ◎ 木材の状態・材質によって、仕上がり具合が異なることがあります。

使用方法

- ① 塗布面のゴミ・ホコリ・カビ汚れ等を除去して下さい。
- ② ニス・ペンキ等の古い塗膜はサンドペーパー等で完全に削り落として下さい。
- ③ 油性用の刷毛でよく染み込むように塗布して下さい。
- ④ 湿っている場合は乾燥後、塗布して下さい。
- ⑤ 塗布する木材の材質等によって、着色具合に差が出る場合があります。
- ⑥ 塗り替えは1年ごとに行うことをお勧めします。
- ⑦ 使い終わった刷毛は、新聞紙等で余分な本剤を拭き取り、塗料用シンナーで洗い落として下さい。

標準塗布量

- ◎ 十分な性能を得るために2回塗りをお勧めします。
300~500mL/m²<2回塗り>

乾燥時間

約24時間。乾燥中の気候条件によって変化します。
2回目は3時間以上乾燥させてから塗布して下さい。

注意事項

缶裏面の使用上の注意をよく読んでご使用下さい。

容量

角缶4L、角缶1L



製造元
株式会社 吉田製油所

本社 東京都台東区上野3-22-8 新ジイドビル 電話 03-3834-4171
FAX 03-3831-4171
川崎工場 神奈川県川崎市川崎区浮島町11-2 電話 044-288-5522
FAX 044-277-7721



ISO9001

弊社川崎工場は、国際規格ISO9001の認証を取得しております。