

室内で使える
除菌もできる

屋内外兼用

F☆☆☆☆取得

プロ仕様

水性 木材防腐防かび剤

Water-based wood preservative "Suisai Kusannai" protects wood from decay and mold.

くさんない
〈水性九三七〉

速乾性・浸透性・つやなし・上塗り可能・クリアの仕上がり

用途

結露による床下や壁中内部の構造材・浴室、洗面所などの水回り
下駄箱、クローゼット、すのこなどの木部の防腐・防かび・除菌

塗り面積 (1回塗り)	2L	14L
	約11~13㎡	約77~93㎡

乾燥時間
2時間
(20℃)

刷毛洗い
水

低臭性
クリア



 吉田製油所



木材防腐 防かび剤



eco life
プロジェクト

当社は1909年の創業以来木材防腐剤、金属防食材など素材を長持ちさせるための製品を提供してまいりました。

私たちは「もったいない」を大切にします。



商品関しての詳細はこちら

屋内外兼用 くさんない 〈水性九三七〉

用途・使用箇所

結露による床下や壁中内部の構造材・浴室、洗面所などの水回り、下駄箱、クローゼット、すのこなど木部の防腐・防かび・除菌

特 長

- 多くの種類のかびに効果があります。
- F☆☆☆☆登録の為、安全で建築基準法の塗り面積の制限がありません。
- 水性・油性塗料の上塗りが容易にできます。

F☆☆☆☆取得

日本建築仕上材工業会/登録番号: 2310016

使用方法

- ・塗る面のゴミ、ホコリ、汚れを拭き取り、かび等を除去してきれいにして下さい。
- ・ニスやペンキ等古い塗膜はサンドペーパー等で完全に削り落として下さい。
- ・使用するときは、本剤の底から充分にかき混ぜて下さい。
- ・薄めずに原液のまま使用して下さい。
- ・水性塗料用刷毛を使用し、移し替えた容器の縁で刷毛の濡れ具合を調整しながら塗布して下さい。

乾燥時間・塗布量


乾燥時間 2時間(20℃) 150~180mL/m²(1回塗り)

消防法表示

非危険物

使用 方 法

*薄めず原液のままご使用下さい。

1. 下地処理 ・塗る面のゴミ、ホコリ、汚れを拭き取りニスやペンキ等古い塗膜はサンドペーパー等で完全に削り落として下さい。 	2. かびの除去 ・かび等は予めアルコール等で除去して、乾燥させて下さい。 	3. 攪拌・塗布 ・塗布する前に本剤を底から充分にかき混ぜて下さい。水性用刷毛、ローラーで塗布して下さい。噴霧器は飛散する恐れがあるので、使用しないで下さい。 	4. 乾燥・上塗り ・水のかかる場所や屋外に塗る場合は、ペンキ、ステイン、ニスなどを上塗りして下さい。上塗りする場合は、本剤を塗布後約2時間以上乾燥させて下さい。 
---	--	---	--

*室内で使用できて除菌もできる

製造元  株式会社吉田製油所

本 社 東京所台東区上野3-22-8新ジイドビル お問い合わせ先 03(834)4171

FAX 03(3831)4171

川崎工場 神奈川県川崎市川崎区浮島町11-2

電話番号 044(288)5522

FAX 044(277)7721



弊社工場は、国際規格ISO90001認証を取得しております。

<https://www.ysds.co.jp>

代理店