

全天候型
常温合材

ターミックスS

ターミックス S は、全天候型常温合材のパイオニアとして永年舗装材で定評のある技術をもとに開発された、ユニークな全天候型常温合材です。品質が安定し、使いやすく皆様のあらゆる用途に応えるべく調合されております。

特長1

耐水性抜群

濡れた路面でも
簡単に接着します

特長2

安定性抜群

施工後即交通開放ができ、
加熱合材に近い
安定性が得られます

特長3

経済性抜群

保存性の良いポリ袋入り、
補修後の耐久性も
良いので経済的

施工手順



1

下地をきれいにします

大きな砂利やゴミ、剥がれやすそうな
アスファルトをあらかじめ取り除いて下さい。



2

補修箇所に敷き詰め、
スコップ等でならします
袋から出し、少し高めに平らに敷き詰めて下さい。
その後、スコップ等で均一にならします。
上から叩いてよく締め固めて下さい。



3

板の上から車で押しかためます

車など重い物で圧力をかけて固めて下さい。



4

1週間後



完成

天候により異なりますが、
しっかり固まるまで
1週間程かかります。



製品名	ターミックス S	容 量	10kg (ポリ袋入/写真)、20kg、30kg
用 途	アスファルト舗装の補修、簡易舗装		
安定性試験	安定度 (kg)850 (平均値)フロー値27		
舗 設 面 積	・1 m ² 3cm 厚……………6 袋 ・1 m ² 5cm 厚……………10.5 袋 (10kg 袋の場合)		
注 意 事 項	・施工後即交通開放時石粉か砂を表面に散布しますとタイヤや靴への付着を防げます。 ・保存中に中身が固まっても表面だけで良くほぐせば使用できます。		
関 連 商 品	・アスファルト乳剤……………18ℓ入		



株式会社 吉田製油所

<https://www.ysds.co.jp>



代理店

本 社 東京都台東区上野3-22-8 THE PORTAL 御徒町 お問い合わせ先 03(3834)4171

FAX 03(3831)4171

川崎工場 神奈川県川崎市川崎区浮島町11-2

電話番号 044(288)5522

FAX 044(277)7721



弊社工場は、国際規格ISO9001 認証を取得しております。