

セメント改質・接着剤

プレボンド102

新・旧セメント面の接着力強化を目的とした製品です!



4L



0.5L



特長

- 水と良く混ざり取り扱いが簡単。
- 各種セメントとの混和性が良好。
- モルタルに混合した場合、モルタル内の接着性、防水性、耐摩擦性が向上します。
- 下地面に塗布した場合、セメント面との接着力は標準温度・高温・水中でも大きな効果を発揮します。

使用方法

- 下地コンクリート面への塗布の場合
- 普通コンクリートの場合

塗布量	壁面の場合	140~200g/㎡
	床面の場合	200~300g/㎡

- 吸水性の大きい計量コンクリート、気泡コンクリートの場合

塗布量	250~400g/㎡
-----	------------

用途

- 室内外の補修、仕上げ工程、風呂場、玄関の給排水の復旧、道路等土木工事の修理用、フェンス・鉄骨の基礎工事。
- ブロック積み用、モルタル吹きつけ用、タイル貼り用。
- 工場・倉庫の床、店舗の床、機械基礎、土間作り、修理。
- 池・プール等造園、水道・電気の埋設復旧工事貯水槽等。

- モルタルと混和する場合の標準配合

普通セメント	100
標準砂	300
水	20
プレボンド102	60

製造元  株式会社 吉田製油所

本社 東京都台東区上野3-22-8新ジイドビル お問い合わせ先 03(3834)4171
 FAX 03(3831)4171
 川崎工場 神奈川県川崎市川崎区浮島町11-2 電話番号 044(288)5522
 FAX 044(277)7721



弊社工場は、国際規格ISO9001認証を取得しております。

<https://www.ysds.co.jp>

代理店